

## 常州三和塑胶有限公司

## 产品性能表

品名 ( GRADE ): NBR/PVC 开孔型橡塑挤出发泡材料(JK-1105)				
测试标准 ( STANDARD OF TEST ) Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
表观密度 DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	55-85	76.4	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 120	220.8	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 120	206.8	GB/T 6344-2008
压缩强度 COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≤ 5.0	3.1	GB/T8813-2008
压缩永久变形 COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	5.4	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 250	591	GB/T10808-2006
氧指数 OXYGEN INDEX	%	≥ 26	27.0	GB/T 2406-2009
耐高温性 ( 105°C±3°C , 7d )	%	≤ 10.0	7.35	GB/T 17794-2008
耐低温性 ( -40°C±3°C , 5h )	---	柔软无龟裂	符合	GB/T 17794-2008
备注： 产品阻燃性能符合 UL94HF-1				
				
检验专用章				

检验员：储莉萍

CHECKER

审核：宋秋华

ASSESSOR