

御中

三和化工株式会社

京都市南区上鳥羽仏現寺町56番地

〒601-8103 TEL075-671-5430

試験成績書

1. 試料名：オプシーラー OP-130NNN

2. 試験方法：JIS K6767¹⁹⁹⁹

3. 試験結果

試験項目	単位	測定値	
見掛け密度	kg/m ³	75	
引張強さ	MPa	0.10	
伸び	%	385	
圧縮応力	10%	kPa	2
	25%	kPa	2
	50%	kPa	3
圧縮永久歪	30分後	%	4.2
	24時間後	%	1.0
熱的安定性 (B法)	%	-0.2	

注) 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。